

NIPPON PAINT MOMENTO PRIMER
นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพรมเมอร์


นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพรมเมอร์ (Nippon Paint Momento Primer) สีรองพื้นสำหรับช่วยปรับสภาพพื้นผิวและช่วยสร้างลวดลายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมสีสร้างลวดลายสำหรับภายใน ระดับพรีเมียม เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส สร้างสรรค์ดูงดงามศิลปะแบบอิตาเลียนในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีเส้นและเส้นแห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีซ

คุณสมบัติ :

- ช่วยปรับสภาพพื้นผิวและช่วยสร้างลวดลายให้ชัดเจนมากขึ้น
- กลิ่นอ่อน สาระระเหยต่ำ ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว

| ประเภทสี | ชนิด | พื้นที่การใช้งาน | ขนาดบรรจุ |
|---------------|-------------|---|-----------|
| สีน้ำอะคริลิก | สำหรับภายใน | สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน กระเบื้อง ผนังเรียบ และอื่น ๆ เป็นต้น | 1 ลิตร |

ข้อมูลการใช้งาน

| | |
|------------------------|---|
| ระยะเวลาการแห้งที่ผิว: | อย่างน้อย 20 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) |
| ระยะเวลาการแห้งแข็ง: | อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) |
| จำนวนเที่ยว: | 2 เที่ยว |
| ทาได้พื้นที่: | 6 – 8 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว (ที่ความหนาฟิล์ม 30 ไมครอน) |
| การเตรียมสี: | หลังจากคนให้เข้ากันดี แนะนำให้เจือจางด้วยน้ำ ไม่เกิน 5% |
| วิธีการเคลือบ: | ใช้ลูกกลิ้ง |

การเตรียมพื้นผิว

| | |
|---------------------|--|
| กรณีพื้นผิวปูนใหม่: | พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความชื้นต่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ตามด้วยระบบสีของโมเมนโต้ |
| กรณีพื้นผิวปูนเก่า: | - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไซโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี้ - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ตามด้วยระบบสีของโมเมนโต้ |
| ระบบสี: | 1. ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพรมเมอร์ จำนวน 2 เที่ยว 2. หลังจากนั้นทาสีสร้างลาย นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ตามที่ต้องการ 3. ทาสีเคลือบนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์ โค้ท จำนวน 1 - 2 เที่ยว เพื่อเพิ่มความทนทาน |

