

NIPPON PAINT AQUA SEALER
นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์


สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ผลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% มีกลิ่นอ่อนและมีสารระเหยต่ำ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว แทรกซึมถึงเนื้อปูนชั้นในได้ดีเยี่ยม ป้องกันการเสื่อมสภาพของสีทับหน้าก่อนเวลาอันควร

คุณสมบัติ

- แทรกซึมเข้าพื้นผิวที่เป็นรูพรุนได้ดี ให้การยึดเกาะสูง ฟิล์มสีทนทานยาวนาน
- เป็นสูตรน้ำ ใช้งานง่าย ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ง่าย
- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ (Low VOCs) ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับปูนเก่าและ ปูนใหม่ ภายใน	ใส	พื้นผิวปูนฉาบ ไซเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ	1 และ 5 แกลลอน

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	1 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	35 - 45 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	พร้อมที่จะใช้ได้ทันทีภายหลังจากคนให้เข้ากันแล้ว
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	<ul style="list-style-type: none"> - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรขัดแรงจนเกินไป) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอบอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี้ - ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าสำหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จำนวน 2 เที่ยว