

NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD
นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชีลด์


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผสานไฮบริด อะคริลิก นาโนเทคโนโลยี ให้โมเลกุลสีละเอียดพิเศษ ระดับนาโน แทรกซึมลึกถึงเนื้อปูนชั้นใน ให้การยึดเกาะที่แน่นหนาเป็นพิเศษ เพิ่มความทนทาน เหมาะสำหรับภายนอกและภายในอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะอากาศเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม พิล์มสีไม่หลุดล่อน
- ทนทานต่อทุกสภาวะ ช่วยให้ฟิล์มสีทนทานยาวนาน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม
- สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้
- กลิ่นอ่อน สาระระเหยต่ำ ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

| ประเภทสี | ชนิด | ฟิล์มสี | พื้นที่การใช้งาน | ขนาดบรรจุ |
|--------------------------|--------------------------|---------|--|--|
| สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% | สำหรับภายนอก และภายใน | กึ่งเงา | สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น | 1, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน (สี่เบอร์) |

ข้อมูลการใช้งาน

| | |
|------------------------|--|
| ระยะเวลาการแห้งที่ผิว: | 30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) |
| ระยะเวลาการแห้งทาทับ: | 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) |
| จำนวนเที่ยว: | 2 เที่ยว |
| ทาได้พื้นที่: | 30 - 35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว |
| การเตรียมสี: | เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี |
| วิธีการเคลือบ: | แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี |

การเตรียมพื้นผิว

| | |
|--------------------|---|
| กรณีพื้นผิวปูนใหม่ | พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความชื้นต่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน |
| กรณีพื้นผิวปูนเก่า | - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอวอดซ์ 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชีลด์ จำนวน 2 เที่ยว |