

คุณสมบัติ

เป็นสีสเปรย์แห้งเร็วในโตรเชลลูโลส ออกแบบมาเพื่อพ่นตกแต่งและซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ สามารถพ่นได้ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ ตัวรถ หรืองานอเนกประสงค์อื่น ๆ

- เจดสีประกายเมทัลลิกสวยงาม
- ช่วยป้องกันพื้นผิวจากสนิม
- พ่นได้ทั้งวัสดุ เหล็ก พลาสติก และไม้
- สำหรับพ่นอะไหล่ ตัวรถ หรืองานอเนกประสงค์อื่น ๆ
- เนื้อสีมาก แห้งเร็ว ทนทานต่อสภาวะอากาศ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

| | |
|------------------|--|
| ประเภทสี | สีสเปรย์ในโตรเชลลูโลส |
| ชนิด | สำหรับภายนอกและภายใน |
| ฟิล์มสี | เงาและด้าน (เงาและด้านเฉพาะเจดสี 229 และรองพื้นกันสนิม 130) |
| เจดสี | ตามศิลปะอาร์ต |
| คุณภาพสินค้า | เกรดพรีเมียม |
| พื้นที่การใช้งาน | อะไหล่และตัวรถของมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ หรืองานอเนกประสงค์อื่น ๆ |
| ขนาดบรรจุ | 400 ซีซี |

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|------------------------------|---|
| การครอบคลุมพื้นที่ | 2-3 ตารางเมตร ต่อ กระป๋อง (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว) |
| จำนวนเที่ยว | 2 เที่ยวขึ้นไป (หรือจนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ควรพ่นสีตามระบบที่กำหนดในแคตตาล็อกเพื่อให้ได้เจดสีตรงตามต้องการ) |
| ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง | 30-40 ไมครอน |
| ระยะเวลาแห้งที่ผิว (25-30°C) | 5-10 นาที |
| ระยะเวลาแห้งแข็ง (25-30°C) | 40-50 นาที |

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

| | |
|----------------|---|
| อุปกรณ์ | - |
| ตัวเจือจาง | - |
| การเจือจาง (%) | - |

การเตรียมพื้นผิว

| | |
|---------------------|--|
| พื้นผิวเหล็กและโลหะ | ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด เช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท |
| พื้นผิวไม้ | อุดโพรงรูพรุนต่าง ๆ ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทำความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ |
| พื้นผิวอื่น ๆ | เช็ดกำจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท หากวัสดุมีความมันเงา ควรขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีกับวัสดุ |

ระบบสี

| | |
|----------------------|---|
| สีรองพื้นสำหรับเหล็ก | พ่นสีรองพื้นกันสนิมนิปปอนเพนต์ ไพแลค 1000 #130 จำนวน 1 เที่ยว และตามด้วย นิปปอนเพนต์ ไพแลค 1000 เจดสีสำหรับรองพื้นตามทีระบุไว้ในแคตตาล็อก จำนวน 1 เที่ยว |
| สีรองพื้นสำหรับไม้ | ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โบทแลค อันเดอร์โคท วัค เพื่อกันเชื้อราและเติมร่องเสี้ยน หรือพ่นสีนิปปอนเพนต์ ไพแลค 1000 เจดสีสำหรับรองพื้นตามทีระบุไว้ในแคตตาล็อก จำนวน 1 เที่ยว |
| สีทับหน้า | พ่นสีนิปปอนเพนต์ ไพแลค 1000 จำนวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีจะครอบคลุมเต็มพื้นที่ หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีอ่อน ให้ใช้เจดสีตามทีระบุไว้ในแคตตาล็อกในการรองพื้น เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี |

การเก็บรักษา

| | |
|-------------------|--|
| สภาวะการเก็บรักษา | จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ |
| การตกตะกอนนอนกัน | การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหาทางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน |
| อายุผลิตภัณฑ์ | 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C |

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า**

หมายเหตุ

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ