

คุณสมบัติ

นวัตกรรมสีจากประเทศญี่ปุ่นของนิปปอนเพนต์ ที่จะปลดล๊อครูปแบบการทาสีแบบเดิมๆ ด้วยวิธีการทาสีที่ไม่เหมือนใคร และยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างให้กับผนังของคุณ ให้กลายเป็นผนังที่มีความเท่ ดิบ ดึงดูดความคลาสสิกของปูนเปลือยออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์ลอฟท์ ด้วยวิธีการทำแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ และสามารถเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศโดยการเคลือบ โมเมนต์ โลฟท์ เคลียร์โค้ท สำหรับทาภายนอก

- ขั้นตอนการทำงานสามารถ D.I.Y ทำเองได้ง่ายๆ
- เพิ่มสีสันและลวดลายให้กับผนังของคุณ จากผนังธรรมดาให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร
- สามารถขีดล้างทำความสะอาดได้ (เมื่อเคลือบด้วยนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ เคลียร์ โค้ท)
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ ปราศจากปรอทและสารตะกั่ว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เท็กซ์เจอร์ ลวดลายปูนเปลือย
เจดสี	สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน กระเบื้องแผ่นเรียบ และอื่นๆ เป็นต้น
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	18 - 20 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ 3 เที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	2 - 3 เที่ยว
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	15 - 20 นาที (ขึ้นกับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทากัน (25-30°C)	2 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	พองน้ำสpongจลอฟท์ หรือ ลูกกลิ้งอีพ็อกซี่ขนสั้น
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	ไม่ต้องเจือจาง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิลเอช วอล พัดดี บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิลเอช โบอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพหรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี

ระบบสี

สีรองพื้นสำหรับสีกิมไล้และปูนเก่า	ทาสีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว ตามด้วยระบบสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ ลอฟท์ ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่	ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ ลอฟท์ ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีสร้างลาย นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ ลอฟท์ จำนวน 2 - 3 เที่ยว
สีเคลือบ	ทาสีเคลือบนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ ลอฟท์ เคลียร์โค้ท จำนวน 1 - 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีคนคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	3 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามอย่าให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า**

หมายเหตุ

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ