

**คุณสมบัติ**

นวัตกรรมสีจากประเทศญี่ปุ่นของนิปปอนเพนต์ ที่จะปลดปล่อยรูปแบบการทาสีแบบเดิมๆ ด้วยวิธีการทาสีที่ไม่เหมือนใคร และยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างให้กับผนังของคุณ ให้กลายเป็นผนังที่มีความเท่ ดิบ ดึงดูดความคลาสสิกของปูนเปลือยออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์ลอฟท์ ด้วยวิธีการทำแบบง่าย ๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ และสามารถเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศโดยการเคลือบ โมเมนต์ โลฟท์ เคลียร์โค้ท สำหรับทาภายนอก

- ขั้นตอนการทำงานสามารถ D.I.Y ทำเองได้ง่ายๆ
- เพิ่มสีสันและลวดลายให้บนผนังของคุณ จากผนังธรรมดาให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร
- สามารถขีดล้างทำความสะอาดได้ (เมื่อเคลือบด้วยนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ เคลียร์ โค้ท)
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ ปราศจากปรอทและสารตะกั่ว

**ข้อมูลผลิตภัณฑ์**

|                  |   |
|------------------|---|
| ประเภทสี         | สีน้ำอะคริลิก   |
| ชนิด             | สำหรับภายนอกและภายใน  |
| ฟิล์มสี          | เท็กซ์เจอร์ ลวดลายปูนเปลือย   |
| เจดสี            | สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ                                     |
| พื้นที่การใช้งาน | สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน กระเบื้องแผ่นเรียบ และอื่นๆ เป็นต้น |
| ขนาดบรรจุ        | 1 ลิตร  |

**ข้อมูลทางเทคนิค**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) | 18-20 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ 3 เที่ยว<br>(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว) |
| จำนวนเที่ยว                   | 2-3 เที่ยว   |
| ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก        | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน   |
| ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง         | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน   |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)  | 15-20 นาที (ขึ้นกับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)   |
| ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)   | 2 ชั่วโมง  |
| เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)     | 7 วัน  |

**มาตรฐานอ้างอิง**

-

**ข้อมูลการใช้งาน**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| อุปกรณ์        | พองน้ำสปริงลอฟท์ หรือ ลูกกลิ้งขนสั้น |
| ตัวเจือจาง     | -                                    |
| การเจือจาง (%) | ไม่ต้องเจือจาง                       |

**การเตรียมพื้นผิว**

|             |  |
|-------------|--|
| พื้นผิวเก่า | ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)<br>บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัดดี<br>บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ โปอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น  |
| พื้นผิวใหม่ | พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ<br>ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไมเกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8<br>หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี |

**ระบบสี**

สีรองพื้นสำหรับสกินโค้ทและปูนเก่า

ทาสีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว

สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่  
สีทับหน้า

ตามด้วยระบบสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

ทาสีสร้างลาย นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ จำนวน 2-3 เที่ยว และทาสีเคลือบนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ เคลียร์โค้ท จำนวน 1 เที่ยว

**การเก็บรักษา**

สภาวะการเก็บรักษา

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ

การตกตะกอนนอนกัน

การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 3 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C

อายุผลิตภัณฑ์

**ข้อมูลความปลอดภัย**

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

**การสงวนสิทธิ์**

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแวดล้อมต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า

**หมายเหตุ**

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ