

คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ คลาสสิก ไพร์เมอร์ (Nippon Paint Momento Classic Primer) เป็นสีรองพื้นสูตรน้ำที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะดีเยี่ยม ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับงานพื้นผิวจากพวกปูน งานก่ออิฐฉาบปูน ไฟเบอร์ซีเมนต์และอื่น ๆ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในอาคาร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- สามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อต่างและเกลือได้ดีเยี่ยม
- กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	ด้าน
เจดสี	ขาว
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับพื้นผิว คอนกรีต ผนังปูนฉาบ งานก่ออิฐ และไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาดบรรจุ	18 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	9 - 10 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว (ปริมาณการใช้จริงขึ้นอยู่กับลวดลาย วิธีการเคลือบสีและประเภทของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	2 เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	38-42 %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	60-64 %
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	<5 กรัม/ลิตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	90-110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	40-45 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	15-20 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

มอก. 1123-2555 (สีรองพื้นสำหรับงานปูน)	✓	ผ่าน
--	---	------

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด
การเจือจาง (%)	เจือจางด้วยน้ำ 5-10%

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัดดี บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ โปอวอช แล้วทิ้งให้ ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดย เครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่ เหมาะสม ก่อนการทาสี

ระบบสี

สีรองพื้นสำหรับสกินโค้ทและปูนเก่า	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว (ในกรณีพื้นผิวปูนเก่าที่ฟิล์มสีเสื่อมสภาพมาก หรือพื้นผิวที่ฟิล์มสีหลุดล่อนไม่เรียบเนียน) ตามด้วยสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ คลาสสิก ไพรมเมอร์ จำนวน 1-2 เที่ยว เพื่อปรับสภาพพื้นผิวและทำให้เจดสีตรงตามที่เลือกมากยิ่งขึ้น
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ สีทับหน้า	ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ คลาสสิก ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ โมเมนต์ คลาสสิก โทล์ จำนวน 1 เที่ยว และเพิ่มความทนทานด้วย สีเคลือบ นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ คลาสสิก ท็อป สี จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C

อายุผลิตภัณฑ์
ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังตั้งแต่วันแกะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์
หมายเหตุ

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า

คำตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ