

คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ สีรองพื้นสูตรน้ำมัน โกลด์เพนต์ เป็นสีเทอร์โมพลาสติก อะคริลิกเรซิน และผงสีทองคุณภาพสูง เป็นสูตรพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับผนังทั้งภายนอกและภายในอาคาร โบสถ์ บ้าน ที่อยู่อาศัย มีอายุการใช้งานนานเป็นพิเศษ ให้เงาสีทองที่มีความเงางามทนนาน ทนทานต่อสภาวะลมฟ้าอากาศ ทนต่อต่างในพื้นผิวปูน สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ดี

- ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อน้ำ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ทนทานต่อต่างได้ดี
- สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ดี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำมันอะคริลิก
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เงา
เจดสี	สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อก
พื้นที่การใช้งาน	ใช้เคลือบแทนการลงรักปิดทอง เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต โลหะ งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ
ขนาดบรรจุ	1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	25 - 30	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว (สำหรับการกลิ้งและทา)
	13 - 15	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว (สำหรับการพ่น)
	(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)	
จำนวนเทียว	1	เทียว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	20	นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาทัน (25-30°C)	> 9	ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7	วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่นสีแอร์สเปย์
ตัวเจือจาง	นิปปอนเพนต์ โกลด์เพนต์ 2000 ทินเนอร์
การเจือจาง (%)	5% โดยปริมาตร สำหรับการกลิ้งและทา และ 100% โดยปริมาตร สำหรับการพ่น

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี
พื้นผิวเหล็ก พื้นผิวเรียบมัน เช่น สแตนเลส กัลวาไนซ์ ทองแดง	ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด แล้วขัดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท

ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับงานปูน / โลหะ	นิปปอนเพนต์ สีรองพื้นสูตรน้ำมัน โกลด์เพนต์ จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับโลหะเรียบมัน	ทาด้วยสีรองพื้น ไอ-ป๊อง 20-04 เอสทีอี 80 จำนวน 1 เที่ยว และตามด้วยสีนิปปอนเพนต์ สีรองพื้นสูตรน้ำมัน โกลด์เพนต์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	นิปปอนเพนต์ สีน้ำมัน โกลด์เพนต์ จำนวน 2 เที่ยว
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหาทางงานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามอย่าให้สีสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ