



NIPPON PAINT

INDUSTRIAL LACQUER



นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์
สีฟันอุตสาหกรรม สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้
งานเหล็ก และงานตกแต่งทุกประเภท



แห้งเร็ว



ขัดง่าย



พ่นได้พื้นที่มาก




กลบพื้นผิว
ดีเยี่ยม



日本ペイント

สามารถเลือกเฉดสีจากพดสี 2338 และผสมพ่นเครื่อง Colour Creations®

R สีเบอร์ (Ready Mix)



R IL 900 WHITE



R IL 218 YELLOW



R IL 241 MEDIUM YELLOW



R IL 226 ORANGE



R IL 211 RED




R IL 217 APPLE GREEN



R IL 214 GREEN




R IL 242 RIVER BLUE



R IL 216 DARK BLUE



R IL 265 COCOA BROWN



R IL 914 BLACK




นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์ ไพรมเมอร์

สีรองพื้น สำหรับสีฟันอุตสาหกรรม



สีขาว WHITE



สีเทา GREY

คุณสมบัติ:
ปริมาณการใช้สี:
ระยะเวลาแห้งตัว:

ระบบสี:
ตัวทำละลาย:
การเคลือบสี:
จำนวนเที่ยว:
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวเก่า:

พื้นผิวใหม่:

การเจือจาง:
หมายเหตุ:

สีฟันอุตสาหกรรมชนิดแห้งเร็ว สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ สามารถพ่นได้ทั้งพื้นผิวเหล็ก และไม้ ทั้งไม้จริง ไม้อัด ไม้ MDF 2.6-8 ตารางเมตร / ลิตร / เทียว (ที่ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง 40-50 ไมโครเมตร)

แห้งสัมผัสได้ 5 นาที
แห้งพ่นทับได้ 30 นาที

แนะนำให้พ่นสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์ ไพรมเมอร์ 2 เทียว ก่อนลงสีทับหน้า

นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์ ทินเนอร์ หรือ ไพแลค 3500 ทินเนอร์

แนะนำให้เคลือบสีด้วยการพ่นด้วยกาพ่นสี และควรคนสีให้เข้ากันดีก่อนทำการพ่น

พ่นสีรองพื้น 2 เทียว และพ่นสีทับหน้า 2 เทียวขึ้นไป หรือตามความเหมาะสม

- หากมีฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพหลุดหรืออยู่ ให้อัดออกจนหมด หากมีสนิม ให้กำจัดออกให้หมดเช่นกัน
 - เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบน้ำ สิ่งสกปรก ฟุ้งผง และแห้งสนิท
 - พื้นผิวเหล็ก ทำจดสนิมโดยการขัดด้วยกระดาษทราย และเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์
 - หากเป็นงานไม้ที่ไม่เรียบ ควรใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและอุดโป๊วด้วยวัสดุที่เหมาะสม และขัดให้เรียบเสมอกัน
 - สามารถทาเชลลิกเพิ่มบนไม้ และขัดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันสีไม่ยักตัว
 - เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบน้ำ สิ่งสกปรก ฟุ้งผง และแห้งสนิท
- หากเคลือบสีด้วยการพ่นด้วยกาพ่นสีปกติ ให้เจือจางด้วย นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์ ทินเนอร์ 80-100% ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพพื้นผิวและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ



NIPPON PAINT

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ข.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Facebook: Nippon Paint Thailand Decorative
Twitter: @nipponpaint
YouTube: Nippon Paint Decorative
Website: www.nipponpaintdecor.com
Hotline: 0 2463 1899 (Careline)