

คุณสมบัติ

สีรองพื้นโตนโตรเซลลูโลส สำหรับงานพ่นสีเพื่อตกแต่ง เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้จริง ไม้อัด ไม้ MDF และเหล็ก ใช้สำหรับพ่นงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร ตู้คอนเทนเนอร์ รถครน และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้นแห้งตัวเร็ว ให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม พ่นได้พื้นที่มาก

- แห้งตัวไว ประหยัดเวลาในการทำงาน
- ขัดง่าย สีนมือ
- ใช้เป็นสีรองพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเสมอ
- ให้การยึดเกาะที่ดีระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีโตนโตรเซลลูโลส
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	ด้าน
เจดสี	เทา
คุณภาพสินค้า	-
พื้นที่การใช้งาน	งานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร ตู้คอนเทนเนอร์ รถครน และอะไหล่รถยนต์ ฯลฯ
ขนาดบรรจุ	3.2 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	45-50 ตารางเมตร ต่อ ชุด (ที่ความหนาเมื่อแห้ง 40-50 ไมโครเมตร)
จำนวนเที่ยว	1 เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	31±5 %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	45±5 %
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	80-100 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	40-50 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	15-20 นาที
ระยะเวลาแห้งทากับ (25-30°C)	30-60 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	กาพ่นสี และแปรงทาสี (สำหรับแปรงทาสีใช้สำหรับเก็บงานเท่านั้น)
ตัวเจือจาง	นิปปอนเพนต์ อินดัสทรีล แล็กเกอร์ ทินเนอร์ หรือ โฟแลค 3500 ทินเนอร์
การเจือจาง (%)	ผสมทินเนอร์ 80-100% โดยปริมาตร เมื่อทำการเคลือบสีด้วยเครื่องพ่นความดันลม กรณีทาหรือกลิ้ง ให้ผสมทินเนอร์ประมาณ 20-50%

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็กและโลหะ	ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด เช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท
พื้นผิวไม้	อุดโป๊วรูพรุนต่าง ๆ ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทำความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ

ระบบสี

สีรองพื้นสำหรับเหล็ก
สีรองพื้นสำหรับไม้
สีทับหน้า

ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ อินดัสทรีแยล แล็กเกอร์ ไพรมเมอร์ 1 เที่ยว ก่อนเคลือบสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว
ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ อินดัสทรีแยล แล็กเกอร์ ไพรมเมอร์ 1 เที่ยว ก่อนเคลือบสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว
ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ อินดัสทรีแยล แล็กเกอร์ จำนวน 2 เที่ยว
หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการ
กลมตัวของสี

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้
กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์
ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจาก
สารประเภทอื่น ๆ

การตกตะกอนนอนกัน

การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้
เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจ
ทำให้เกิดปัญหางานสีตามมาได้แก่ การกลมตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งาน
ต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

อายุผลิตภัณฑ์

1 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัส
กับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำ
สะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ใน
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ไม่ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะ
แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า**

หมายเหตุ

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ