

คุณสมบัติ

สีรองพื้นโตนโดเรเซลลูโลส สำหรับงานพ่นสีเพื่อตกแต่ง เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้จริง ไม้อัด ไม้ MDF ใช้สำหรับพ่นงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น แห้งตัวเร็ว ให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม พ่นได้พื้นที่มาก

- แห้งตัวไว ประหยัดเวลาในการทำงาน
- ชัดง่าย สีนุ่ม
- ใช้เป็นสีรองพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเสมอ
- ให้การยึดเกาะที่ดีระหว่างพื้นผิวและสีกับหน้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีโตนโดเรเซลลูโลส
ชนิด	สำหรับภายใน
ฟิล์มสี	ด้าน
เจดสี	เทา / ขาว
คุณภาพสินค้า	เกรดพรีเมียม
พื้นที่การใช้งาน	งานเฟอร์นิเจอร์
ขนาดบรรจุ	3.2 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	7 – 9	ตารางเมตร ต่อ ลิตร (ที่ความหนาเมื่อแห้ง 40-50 ไมโครเมตร)
การครอบคลุมพื้นที่ (ทางปฏิบัติ)	5 – 7	ตารางเมตร ต่อ ลิตร (ที่ความหนาเมื่อแห้ง 40-50 ไมโครเมตร)
	ค่าตัวเลขการกลบพื้นผิวจากการใช้งาน เป็นค่าประมาณการที่ได้จากการคำนวณ โดยคิดความสูญเสียที่ร้อยละ 20 ค่าจากการใช้งานจริงจะแปรผันไปตามลักษณะงาน สภาพหน้างาน วิธีการใช้สี รวมถึงแบบของชิ้นงาน	
จำนวนเที่ยว	1	เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	31±5	%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	45±5	%
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	100-125	ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	40-50	ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	5-10	นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	30	นาที
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7	วัน

มาตรฐานอ้างอิง

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Label) ✓ ผ่าน

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	กาพ่นสี และแปรงทาสี (สำหรับแปรงทาสีใช้สำหรับเก็บงานเท่านั้น)
ตัวเจือจาง	นิปปอนเพนต์ อินดัสเทรียล แล็กเกอร์ คีนเนอร์ หรือ ไฟแลค 3500 คีนเนอร์
การเจือจาง (%)	ผสมคีนเนอร์ 80-100% โดยปริมาตร สำหรับเครื่องพ่นความดันลม ผสมคีนเนอร์ 20-50% โดยปริมาตร สำหรับการทาหรือกลิ้ง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็กและโลหะ	ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด เช็ดด้วยคีนเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท
พื้นผิวไม้	อุดโพรงรูพูนต่าง ๆ ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทำความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ

ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับเหล็ก	ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ อินดัสเทรียล แล็กเกอร์ ไพรมเมอร์ 1 เที่ยว ก่อนเคลือบสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับไม้	ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ อินดัสเทรียล แล็กเกอร์ ไพรมเมอร์ 1 เที่ยว ก่อนเคลือบสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ อินดัสเทรียล แล็กเกอร์ จำนวน 2 เที่ยว
หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี	
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การดกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมาได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ