

คุณสมบัติ

- สีรองพื้นสูตรน้ำมัน ผลิตจากรับเบอร์และเรซินสังเคราะห์ ชนิดพิเศษ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่ ทนทานยาวนาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว และปกป้องปัญหาต่าง ๆ อย่างครอบคลุม
- ทนทานต่อคราบด่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม ลดปัญหาสีซีดจางและฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
 - ให้อายุการใช้งานสูง ฟิล์มสีไม่ลอกหลุด
 - กลบพื้นผิวได้ดี ช่วยปกปิดรอยแตกและรอยร้าว
 - ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	รับเบอร์ และเรซินสังเคราะห์
ชนิด	สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่ ภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	ด้าน
เจดสี	ขาว
คุณภาพสินค้า	เกรดพรีเมียม
พื้นที่การใช้งาน	สีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับปูนฉาบ บริเวณที่มีความชื้นสูง แผ่นพรีคาสท์ แผ่น GRC กระเบื้องแผ่นเรียบหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ
ขนาดบรรจุ	5 ลิตร และ 15 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	9 - 10	ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว
	45 - 50	ตารางเมตร ต่อ 5 ลิตร ต่อ เที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1	เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 44	%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	64 - 68	%
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	100 - 110	ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 40	ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	30	นาที
ระยะเวลาแห้งทากัน (25-30°C)	ไม่ต่ำกว่า 5	ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7	วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	ไม่ต้องผสมหรือเจือจางด้วยทินเนอร์ คนให้เข้ากันก่อนใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิลแลกซ์ วอล พัตตี หรือ
-------------	---

พื้นผิวใหม่	นิปปอนเพนต์ อะคริลิก ซิลแลนท์ บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วิดีลิกซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี
ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า	ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน เรดี้ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่	ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน เรดี้ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกและภายในด้วย นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน จำนวน 2-3 เที่ยว หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	
ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย	
การสงวนสิทธิ์	
รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า	
หมายเหตุ	
ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ	