NIPPON PAINT

NIPPON PAINT

TILE PRIMER

สีรองพื้นอีพ็อกซี่ สำหรับกระเบื้อง และพื้นคอนกรีตขัดมัน

อัตราส่วนผสม
(โดยปริมาตร)
7 : 1

- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ
- ยึดเกาะกับพื้นผิวกระเบื้องและพื้นผิวมันเงาได้ดีเยี่ยม
- ใช้ได้ทั้งกับงานพื้นและงานผนัง ทั้งพื้นที่แห้งและพื้นที่ความชื้นสูง
- ฟิล์มสีทนทานสูง ใช้งานกับสีทับหน้าได้ทุกประเภท

นิปปอนเพนต์ ไทล์ ไพรเมอร์ สีรองพื้นอีพ็อกซี่สูตรน้ำชนิดพิเศษ ที่สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก คอนกรีตขัดมัน และพื้นมันเงาต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ทนทานเหนือกว่าสีน้ำและสีน้ำมันทั่วไป

日本ペイント

ระบบการทาสีที่แนะนำ

สีรองพื้น
นิปปอนเพนต์ ไทล์ ไพรเมอร์
อัตราส่วนผสม 7 : 1

จับคู่กับ สีทับหน้าภายใน

สำหรับพื้นคอนกรีต
นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซี่
อัตราส่วนผสม 4 : 1

สำหรับผนัง
นิปปอนเพนต์
ไฮโดร ออล อิน วัน

จับคู่กับ สีทับหน้าภายนอก

สำหรับพื้นคอนกรีต
ไฮ ป้อง 50-01
โพลียูรีเทน ท้อปโค้ท
อัตราส่วนผสม 4 : 1

สำหรับผนัง
นิปปอนเพนต์
ไฮโดร ออล อิน วัน

เหมาะสำหรับพื้นผิวมันเงาต่างๆ
เช่น พื้นผิวกระเบื้อง คอนกรีตขัดเงา
สุขภัณฑ์เซรามิก และโมเสกแก้ว

สีรองพื้นสำหรับงานลอฟต์

สีรองพื้นสำหรับระบบสีน้ำ

สีรองพื้นสำหรับงานกระเบื้องปูพื้น

สีรองพื้นสำหรับงานกระเบื้องบุผนัง

สีรองพื้นสำหรับงานพื้นคอนกรีตขัดมัน

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก
ฝุ่นคราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอม
อื่น ๆ โดยเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ น้ำยา
ทำความสะอาด หรือผงซักฟอก
ชนิดอ่อน แล้วทิ้งให้แห้งสนิท

หากพื้นผิวมีฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ
หลุดล่อน ให้ลอกฟิล์มสีเดิมออกจนหมด
แล้วทำความสะอาดตามขั้นตอนแรก

กรณีพื้นผิวปูนที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ
ให้ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
จากนั้นให้ทาน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว
แล้วทิ้งไว้ 1 วันก่อนทำสี

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25°c - 30°c	แห้งสัมผัสได้ 1 ชั่วโมง แห้งแข็ง 4 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ 8 ชั่วโมง
ระยะเวลาเซตตัวก่อนเปิดใช้งานพื้นที่	7 วัน
ความหนาของชั้นฟิล์มที่แนะนำต่อรอบ	35-40 ไมครอนเมื่อแห้ง 80-90 ไมครอนเมื่อเปียก
ทาได้พื้นที่ (ทางทฤษฎี)	13.1 ตร.ม./ลิตร/รอบ (ที่ความหนา 35 ไมครอน) 11.5 ตร.ม./ลิตร/รอบ (ที่ความหนา 40 ไมครอน)
อัตราส่วนผสม	เบส 7 ส่วน ต่อสารเร่งแข็ง 1 ส่วน

หลังจากผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25°c - 30°c

NIPPON PAINT
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863
Nippon Paint Thailand Decorative
@nipponpaint
Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com
0 2463 1899 (Careline)