

คุณสมบัติ

ผลิตกันท้อครีกลสทิมคิกสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน สำหรับฉาบบาง 2 ใน 1 เดียว สำหรับภายนอกและภายใน เพื่อตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต และทำหน้าที่เป็นสีรองพื้นในตัว สามารถทาสีทับหน้าทับได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น ให้ความเรียบเนียน และความแข็งแรงของฟิล์มสี สำหรับใช้คู่กับสีทับหน้าโปรเฟสชันนัล ท็อปโคท เอ็กซ์ทีเรียรี

- ทำหน้าที่เสมือนสีรองพื้นทีเพิ่มแรงยึดเกาะและความทนทานให้กับสีทับหน้า
- ปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเนียนและมีความแข็งแรงสูง ไม่แตก ไม่หลุดล่อน
- ปกปิดรอยแตกขยายงา อุดรูพรุนตามด รูโพร่งอากาศ
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ การเกิดคราบด่าง คราบเกลือ
- ใช้งานง่าย ฝุ่นน้อย
- ปราศจากสารระเหย ไร้กลิ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภท	ผลิตภัณฑ์ฉาบเรียบอะครีกลผสมรองพื้น
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	ด้าน
เจดสี	ขาว และอื่น ๆ
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ซีเมนต์ พ่นหล่อสำเร็จรูป คอนกรีตมวลเบา ยิปซัมบอร์ดและไม้
ขนาดบรรจุ	25 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	0.5 - 1.5	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร)
	0.7 - 2	ตารางเมตร ต่อ กิโลกรัม (ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร) (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1 - 2	เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	45 - 48	%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	74 - 76	%
ความท่งจำเพาะ	1.68 - 1.72	กิโลกรัม ต่อ ลิตร
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	< 11	กรัม ต่อ ลิตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	≤ 2,000	ไมครอน / เที่ยว
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	1,000 - 1,500	ไมครอน / เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	30 - 60	นาที
ระยะเวลาแห้งฉาบทับ (25-30°C)	2 - 3	ชั่วโมง
เวลาแห้งทาสีทับได้ (25-30°C)	24 - 48	ชั่วโมง
แรงยึดเกาะ	> 0.5	MPa (BS EN 1015)

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	เกรียงเหล็ก เกรียงสเตนเลส เกรียงปิว เครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด
การเจือจาง	หากใช้วิธีการฉาบ ผสมน้ำหากรู้สึกว่ามันเหนียวไป หากใช้วิธีการพ่น ผสมน้ำประมาณ 15 - 20% โดยน้ำหนัก

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	ควรทิ้งผนังปูนทุกประเภทไว้อย่างน้อย 28 วันก่อนฉาบ เพื่อให้ความชื้นและความเป็นด่างลดลง ช่อมรอยແຕ່กร้าวขนาดใหญ่ให้เรียบรอย ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ สกัดเศษปูน ขอบตะขิบ สันนูนที่หนาเกินไป หรือเกิดจากการถอดแบบ พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นผง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ สี และเศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ
พื้นผิวปูนเก่า	ตรวจสอบโครงสร้างผนังว่ายังอยู่ในสภาพที่ดี หากเสียหายควรซ่อมแซมก่อน ชัดล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วยน้ำยา Nippon Paint วัณโรคโซ โบโอวซ์ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท หากปูนเก่ามีสภาพหลุดล่อน ว่าเป็นขุย แนะนำให้ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ ก่อนเพื่อปรับสภาพพื้นผิว และช่วยเสริมการยึดเกาะกับชั้นของสกินโค้ท พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นผง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ สี และเศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ

ขั้นตอนการใช้งานและการผสม

ขั้นตอนการใช้งาน	1. เปิดฝาถังใช้ได้ทันที (ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการตกตะกอน ให้ปั่นด้วยสว่านไฟฟ้ารอบต่ำ จนผลิตภัณฑ์เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน) 2. ฉาบวอลล์ คอนซีลเลอร์ บาง ๆ ลงบนพื้นผิว โดยให้ความหนาต่อเที่ยวไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 3. หากจำเป็นต้องฉาบหนาเพื่อปิดพื้นผิวที่ไม่เรียบ ให้ค่อย ๆ ฉาบบางทีละชั้น รอให้แต่ละชั้นแห้งแล้วฉาบเที่ยวต่อไป จนได้ความหนาที่ต้องการ 4. หากต้องการความเรียบเนียนยิ่งขึ้น สามารถใช้เกรียงรีดผิวหน้าในขณะที่ยังไม่แห้งสนิท หรือสามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้ในวันถัดไป เพื่อให้ได้ความเรียบเนียนตามต้องการ สามารถใช้กระดาษทรายขัดแห้ง เบอร์ 0 หรือ 1 หรือถ้าเป็นกระดาษทรายขัดเปียก ให้ใช้ตั้งแต่เบอร์ 240 ขึ้นไป 5. ทาสีกับหน้าจำนวน 2 - 3 เที่ยว หมายเหตุ: แนะนำให้ทาสีรองพื้นหรือสีกับหน้าภายใน 14 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพของฟิล์มสีในภายหลัง
------------------	---

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา	เมื่อเปิดแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง หากใช้ไม่หมด ควรเอาแผ่นพลาสติกที่มากับผลิตภัณฑ์ ปิดกับบนเนื้อสีแล้วปิดฝา เพื่อป้องกันการสัมผัสกับอากาศ จัดเก็บสีในถังในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท ปิดให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
-------------------	---

อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดฝา
---------------	---

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวัง: ติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า**

หมายเหตุ

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ