

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์อะคริลิกสกินโค้กสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน สำหรับฉาบบาง 2 ใน 1 เดียว สำหรับภายใน เพื่อตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต และทำหน้าที่เป็นสีรองพื้นในตัว สามารถทาสีทับหน้าทับได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น ให้ความเรียบเนียน และความแข็งแรงของฟิล์มสี สำหรับใช้คู่กับสีทับหน้าโปรเฟสชันนัล ท็อปโคท เอ็กซ์ทีเรีย

- ทำหน้าที่เสมือนสีรองพื้นที่เพิ่มแรงยึดเกาะและความทนทานให้กับสีทับหน้า
- ปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเนียนและมีความแข็งแรงสูง ไม่แตก ไม่หลุดล่อน
- ปกปิดรอยแตกหลายงา อุดรูพรุนตามด รูโพร่งอากาศ
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างๆ คราบเกลือ
- ชัดง่าย ฝุ่นน้อย
- ปราศจากสารระเหย ไร้กลิ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภท	ผลิตภัณฑ์ฉาบเรียบอะคริลิกผสมรองพื้น
ชนิด	สำหรับภายใน
ฟิล์มสี	ด้าน
เฉดสี	ขาว และอื่น ๆ
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ซีเมนต์ พ่นหล่อสำเร็จรูป คอนกรีตมวลเบา ยิปซัมบอร์ดและไม้
ขนาดบรรจุ	25 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	0.5 – 1.5	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1 - 3	เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	45 - 48	%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	71 - 73	%
ความถ่วงจำเพาะ	1.78 – 1.82	กิโลกรัม ต่อ ลิตร
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	< 11	กรัม ต่อ ลิตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	≤ 2,000	ไมครอน / เที่ยว
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	1,000 – 1,500	ไมครอน / เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	30 – 60	นาที
ระยะเวลาแห้งฉาบทับ (25-30°C)	2 – 3	ชั่วโมง
เวลาแห้งทาสีทับได้ (25-30°C)	24 - 48	ชั่วโมง

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	เกรียงเหล็ก เกรียงสเตนเลส เกรียงปิว เครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด
การเจือจาง	หากใช้วิธีการฉาบ ผสมน้ำหากรู้สึกว่ามันเหนียวเกินไป หากใช้วิธีการพ่น ผสมน้ำประมาณ 10-15% โดยน้ำหนัก

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	- ควรทิ้งผนังปูนทุกประเภทไว้อย่างน้อย 28 วันก่อนฉาบ เพื่อให้ความชื้นและความเปื่อยต่างลดลง - ซ่อมรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ให้เรียบร้อย ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ - สกัดเศษปูน ขอบตะขิบ สันปูนที่หนาเกินไป หรือเกิดจากการถอดแบบ - พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นผง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ สี และเศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ
----------------	---

พื้นผิวปูนเก่า

- ตรวจสอบโครงสร้างผนังว่ายังอยู่ในสภาพที่ดี หากเสียหายควรซ่อมแซมก่อน
- ขัดล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วยน้ำยา นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ โบโอวอซ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท
- หากปูนเก่ามีสภาพหลุดล่อน ร่วนเป็นขุย แนะนำให้ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรโมเตอร์ ก่อนเพื่อปรับสภาพพื้นผิว และช่วยเสริมการยึดเกาะกับชั้นของสกินโค้ท
- พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นผง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ สี และเศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ

ขั้นตอนการใช้งานและการผสม
ขั้นตอนการใช้งาน

- เปิดฝาทังใช้ได้ทันที (ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการตกตะกอน ให้ปั่นด้วยสว่านไฟฟ้ารอบต่ำ จนผลิตภัณฑ์เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน)
- ฉาบวอลล์ คอนซีลเลอร์ บาง ๆ ลงบนพื้นผิว โดยให้ความหนาต่อเที่ยวไม่เกิน 1 มิลลิเมตร
- หากจำเป็นต้องฉาบหนาเพื่อปิดพื้นผิวที่ไม่เรียบ ให้ค่อย ๆ ฉาบบางทีละชั้น รอให้แต่ละชั้นแห้งแล้วฉาบเที่ยวต่อไปจนได้ความหนาที่ต้องการ
- หากต้องการความเรียบเนียนยิ่งขึ้น สามารถใช้เกรียงรีดผิวหน้าในขณะที่ยังไม่แห้งสนิท หรือสามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้ในวันที่ถัดไป เพื่อให้ได้ความเรียบเนียนตามต้องการ สามารถใช้กระดาษทรายขัดแห้ง เบอร์ 0 หรือ 1 หรือถ้าเป็นกระดาษทรายขัดเปียก ให้ใช้ตั้งแต่เบอร์ 240 ขึ้นไป
- ทาสีทับหน้าจำนวน 2-3 เที่ยว

การเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษา

- เมื่อเปิดแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง หากใช้ไม่หมด ควรเอาแผ่นพลาสติกที่มากับผลิตภัณฑ์ ปิดทับบนเนื้อสีแล้วปิดฝา เพื่อป้องกันการสัมผัสกับอากาศ
- จัดเก็บสีในภาชนะที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท ปิดให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกั้นเบอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ

อายุผลิตภัณฑ์

2 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดฝา

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามอย่าให้สีสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ