

| คุณสมบัติ | |
|-----------|---|
| | <p>นิปปอนเพนต์ วอลล์ฟิลเลอร์ สีปิ๋วอะคริลิก ใช้เป็นสีปิ๋วผนังสำหรับอุดรอยแตกกร้าว รอยต่อขนาดเล็กไม่เกิน 3 มิลลิเมตร หรือปรับพื้นผิวที่ขรุขระของผนังคอนกรีตหรือปูนฉาบ เพื่อให้เรียบสม่ำเสมอขึ้น ใช้ได้ทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับฝ้าเพดานที่ทำจากคอนกรีต ปูนฉาบ และวัสดุอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้งานง่าย ชัดง่าย ยึดเกาะพื้นผิวและสีกับหน้าได้ดีเยี่ยม • ทาสีทับได้ ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองตัว • ไม่หดตัว ให้ผิวเรียบเนียน • แห้งเร็ว • ใช้งานง่ายไม่ต้องผสม • ยับยั้งเชื้อรา • ไม่มีส่วนผสมของปรอทและตะกั่ว • กลิ่นอ่อน |

| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |
|------------------|--|
| ประเภทสี | อะคริลิก |
| ชนิด | สำหรับภายนอกและภายใน |
| ฟิล์มสี | ด้าน |
| เฉดสี | สีขาว |
| พื้นที่การใช้งาน | ใช้ได้กับพื้นผิว ผนัง ฝ้าเพดาน คอนกรีต ปูน ไม้แท่ง ไม้เทียม อิฐ แผ่นยิปซัม |
| ขนาดบรรจุ | 1.5 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม |

| ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|--|
| การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) | 1.5 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว) |
| จำนวนเที่ยว | 1 เที่ยว |

| มาตรฐานอ้างอิง | |
|----------------|---|
| | - |

| ข้อมูลการใช้งาน | |
|-----------------|--|
| อุปกรณ์ | เกรียงปิ๋วสี |
| ตัวเจือจาง | น้ำสะอาด |
| การเจือจาง (%) | สามารถใช้ได้ทันที หรือ สามารถผสมน้ำสะอาดได้ไม่เกิน 3 % |

| การเตรียมพื้นผิว | |
|------------------|--|
| พื้นผิวเก่า | ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่แนะนำให้ใช้แปรงลวด) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ โปโรวอช จากนั้นทิ้งให้ผนังแห้งประมาณ 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ และดำเนินการซ่อมแซมรอยแตกกร้าวด้วยสีปิ๋ว นิปปอนเพนต์ วอลล์ฟิลเลอร์ |
| พื้นผิวใหม่ | พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ โดยควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีค่าความชื้นไม่เกิน 6% เมื่อวัดด้วยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือไม่เกิน 14% เมื่อวัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini และต้องมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าวหรือไม่เรียบ แนะนำให้ซ่อมแซมด้วยวัสดุที่มีคุณภาพหรือฉาบปรับแต่งผิวให้เหมาะสม โดยในกรณีที่ยอดรอยแตกมีขนาดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ให้ซ่อมแซมด้วยสีปิ๋ว นิปปอนเพนต์ วอลล์ฟิลเลอร์ ก่อนการทาสี |

| ระบบสี | |
|--------|---------------------------|
| สีปิ๋ว | นิปปอนเพนต์ วอลล์ฟิลเลอร์ |

| | |
|--------------------------|---|
| หมายเหตุ | ความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยแตก รอยต่อ ต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ห้ามโป้วสีหนามากในครั้งเดียว (ไม่มากกว่า 200 ไมครอน) ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ |
| การเก็บรักษา | |
| สภาวะการเก็บรักษา | จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ |
| การตกตะกอนนอนกัน | การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน |
| อายุผลิตภัณฑ์ | 2 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C |
| ข้อมูลความปลอดภัย | ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย |
| การสงวนสิทธิ์ | รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า |
| หมายเหตุ | ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ |